



דף נתונים טכניים לינוליאום

Test Method	תוצאה	תכונה
EN 428	1.5 מ"מ	עובי
EN 430	2300 גר"/מ"ר	משקל
	1200 מ"מ	רוחב
	20 מטר	אורך גליל
EN 429, EN 660	0.5 מ"מ, ללא מלאן = Type T	שכבת מדרך
755 ת"י	עד דרגה III	עמידות בבעירה
	על גליל 6 מ"מ, ללא בקעים או סדקים	כפיפות
EN 433	≤ 0.1 מ"מ	חדירות משת"רית
EN 434	$\leq 1.5\%$	יציבות ממדיית
	ללא הזעות או בקעים על פני השטח	בליה בחום
	≤ 0.4 מ"מ	סלסול (CURLING)
EN ISO 105-B02 BLUE SCALE	דרגה 7 BLUE SCALE	יציבות הצבע באור
	חומצה חנקתית 50%	עמידות בכימיקלים*
	חומצה מלחית מרוכזת	
	חומצה גופריתית 50%	
	חומצה אצטית מרוכזת	
	אלכוהול 70%	
	שמן צמחי	
	אקונומיקה	

* לא יותר מ-2 שעות.
יש לשטוף את הכימיקלים בהקדם האפשרי.